

Технічні умови на виготовлення виробів МДФ з лакофарбовим покриттям.

1. На лицьовій стороні виробу з лакофарбовим покриттям (далі ЛФП)

не допускається:

- відшарування покриття (ЛФП);
- подряпини, забоїни, потертості, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- точкові включення (вкраплення), точкові здуття з радіусом більше 0,5 мм.
- зміна відтінків колірної гами на лицьовій стороні партії виробів.

2. На лицьовій стороні виробу **допускається:**

- дрібні подряпини загальною довжиною до 30 мм, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- вм'ятини глибиною до 0,5 мм і довжиною до 0,5 мм, але не більше 2 дефектів на виробі площею 0,2 м²;
- точкові включення (вкраплення), точкові здуття з радіусом до 0,5 мм, але не більше 3 дефектів на виробі площею 0,2 м².

3. На внутрішній стороні деталі **допускається:**

- відколи ламінату до 1,5 мм, але не більше 2 сколів на виробі площею 0,2 м²;
- дрібні подряпини, невидимі з відстані 0,5 м при фронтальному огляді.

4. При виготовленні фасадів торці не поліруються, допускається ефект шагрені.

5. При установці деталі, облицьованої ЛФП з ефектом «Металік», необхідно звернути увагу на особливість світлопереломлювання спецефекту. допускається зміна тону поверхні у світлу або темну сторону в залежності від кута перегляду (ефект хамелеона).

6. Граничні відхилення лінійних розмірів встановлені по «середньому» класу точності відповідному 13 квалітету ГОСТ 6449.1 «Вироби з деревини та деревних матеріалів ». Поля допусків для лінійних розмірів та посадки, з урахуванням ціни поділки виміральної лінійки +/- 1 мм, складають:

Інтервали розмірів, мм	Граничні відхилення, мм
Від 30 до 500	+/-1,6
Від 500 до 1000	+/-1,6
Від 1000 до 2200	+/-2,8

7. Викривлення (прогин) деталі допускається:

- до 2 мм для деталей не менше 600 мм;
- до 4 мм для деталей довжиною 600-1300 мм;
- до 6 мм для деталей довжиною понад 1300 мм.

8. На радіусних виробках допуск на хорду +/- 2 мм. Площинність +/- 2 мм. Звертаємо Вашу увагу, що радіусні вироби виготовляються за технологією сендвіч-панелей та можуть мати відхилення від розмірів, зазначених у прайсі, тому рекомендуємо виготовляти сполучені з ними деталі тільки при отриманні Вами даного виробу.

9. Приймання продукції за якістю відбувається на підставі ТУ ВУ 690320778.001-2005, ГОСТ 16371-93, протоколів випробувань №48 /15 від 14.02.2008, №50 /15 від 14.02.2008. Відповідно до європейських норм перевірка якості меблевих фасадів проводиться в наступних умовах: в приміщенні з денним освітленням; з відстані до обстежуваних фасадів 600 мм; з кутом нахилу фасаду до осі погляду перевіряючого 70 ° - 90 °; час огляду 10 секунд.

10. Претензії щодо порушення цілісності пакування та механічного пошкодження замовлення приймаються в момент передачі замовлення покупцеві. Претензії щодо якості замовлення (згідно з технічними умовами), переданого покупцю, приймаються протягом 3-х днів. Якщо при прийманні товару за якістю і комплектності не було виявлено недоліків (порушення цілісності пакування, механічне пошкодження), претензії по механічних пошкодженнях після приймання не приймаються.

11. Виробник гарантує однаковий відтінок декору ЛФП на всіх виробках МДФ з однієї партії від одного замовлення, оформленого одним бланком замовлення або серії замовлень, які прийняті в один день і в примітці до яких вказані номери замовлень одного клієнта. На виробках МДФ від іншої партії відтінок декору ЛФП може відрізнятись. Різниця відтінків декорів ЛФП на виробках МДФ від різних партій не є недоліком і переробці не підлягає. При двосторонньому фарбуванні тильна сторона виробу тонується під колір зовнішньої, без полірування. **Звертаємо Вашу увагу, що фарби для кожного замовлення виготовляються за картками RAL, NCS. Відповідність кольору виробу до кольору палітри – 90%.**

Від постачальника _____ / _____ /
П.І.Б.

Від покупця _____ / _____ /
П.І.Б.

Правила експлуатації виробів МДФ з лакофарбовим покриттям.

Вироби МДФ, покриті ЛФП, мають споживчі властивості.
Вони стійкі до світла і вологи.

Вироби МДФ зберігають свої експлуатаційні характеристики, при дотриманні наступних умов:

- ❖ Температура експлуатації від +10 до +40°C.
- ❖ Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- ❖ Відносна вологість повітря 40-80%.
- ❖ Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури +18°C і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби.
- ❖ Зберігати готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.
- ❖ Знімати захисну плівку(при наявності такої), тільки після остаточної установки меблів.
- ❖ Не використовувати в дизайні меблів освітлювальні прилади, розташовані від поверхні виробів на відстані менш ніж 150 мм - можлива зміна кольору.
- ❖ Не допускати взаємодії з температурами вище +100°C, а також уникайте тривалого впливу гарячого повітря (Наприклад: нещільно закритий духовка шафа, тривале приготування їжі при рясному виділенні гарячої пари без використання витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше).

- ❖ Не допускайте охолодження нижче -10°C, при охолодженні нижче зазначеної температури, можливе розтріскування і відшарування ЛФП.
- ❖ Уникайте тривалого впливу вологи, щоб уникнути вигинання деталей або розбухання плити.

Рекомендації з догляду.

1. Для очищення поверхні деталей і видалення плям, застосовувати мильний розчин або рідину, спеціально передбачену для миття і полірування меблів, для видалення пилу використовувати м'яку суху тканину.
2. Для очищення поверхонь не допускається використовувати засоби, що містять спирт, ацетон, розчинники та абразивні частинки. Взаємодія меблевих деталей з даними речовинами, загрожує псуванням якості поверхні виробів.

Гарантійні зобов'язання.

Гарантійний термін на деталі становить 18 місяців з дня реалізації, при наявності бланка замовлення і дотриманні правил експлуатації.

Гарантійне обслуговування не розповсюджується:

- на дефекти, що виникли в результаті недотримання інструкцій з транспортування, експлуатації, зберігання;
- за наявності механічних пошкоджень, що виникли в результаті вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, монтажу;
- за наявності слідів дії хімічних речовин, температурних впливів, рясного намокання фасадів;
- при використанні не за призначенням;
- у випадках навмисного псування;
- у випадках псування виробів під впливом надзвичайних подій (пожежа, повінь, стихійні лиха);
- на дефекти, що виникли в результаті експлуатації.

Від постачальника _____/_____/_____
П.І.Б.

Від покупця _____/_____/_____
П.І.Б.